

Mascarilla Quirúrgica Tipo II R

Art. 3503



VALORES TECNICOS INFORME AITEX Nº2020TM5486

ENSAYOS TEST	RESULTADOS RESULTS (Promedio ± DS) (Average ± DS)
Pto 5.2.2 Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)*% <i>Bacterial Filtration Efficiency (BFE)*%</i>	99,89±0,04
Pto 5.2.3 Respirabilidad. Presión diferencial*(PA/cm ²) <i>Breathability.Diferencial pressure*(PA/cm²)</i>	48,7±2,1
Pto 5.2.4 Presión de resistencia a las salpicaduras*(kPA) <i>Splash resistance pressure *(kPA)</i>	Fallan 0 de 32 a 21,3kPA <i>Failure 0 of 32 at 21,3kPA</i>

*PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA

EMBALAJE / PACKAGING

Packaging: 5 Sobres de 10 uds / Caja

